



SE

SECRETARÍA
DE ECONOMÍA

Informe de Resultados.

Orden de Servicio No. 5196/2009
 Remitente GERENCIA DE EVALUACIÓN MINERA
 Dirección BLVD. FELIPE ANGELES KM.93.5 - 4
 Colonia COL. VENTA PRIETA
 Municipio PACHUCA
 Procedencia TEPEXI DEL RÍO, QRO.

Estado Hidalgo
 Fecha de entrada 2009-02-05
 Fecha de salida 2009-02-11

Métodos Usados=>		16	16	7	7	16
Unidad		%	%	%	%	%
Elemento/Compuesto		CaCO3	Fe2O3	INS	PXC	MgCO3
Lim., de Detección (ppm)		10	140	100	100	6
ConLab.	Ident.Campo					
100051	TMB01	98,01	0,36	0,70	43,42	0,62
100052	TMB02	97,26	0,06	1,16	43,09	0,62
100053	TMB04	97,77	0,06	1,02	43,41	0,80
100054	TMB09	97,67	0,04	1,14	43,46	0,97
100055	TMB15	96,97	0,07	2,08	43,04	0,76
100056	TMB01-DPL	98,26	0,36	0,64	43,53	0,62
% Precisión (por duplicados)		99,7	100,0	91,4	99,8	100,0


Métodos Usados: 16 = Disolución total para Ca, Fe, Mg/l.C.P., en Carbonatos 7 = Gravimetría

Unidades: illon % = Por ciento

Observaciones: La muestra con terminación DPL es un duplicado.

Duplicado(s)= Se tomó la(s) Muestra(s) del ConLab: 100051

(7, 16)


 Ing. Yuwani Hernández M.
 Analista

(16)


 Ing. Manuel F. Martínez C.
 Analista


 Ing. Antonio Hernández Roque
 Jefe del Proceso


 Ing. Rolando Nieto Gutiérrez
 Subgerente de Exp. Oaxaca

Este documento no es válido sin firmas originales y ampara 6 muestras y 30 analitos. Su reproducción requiere autorización.



Carretera a San Lorenzo Cacaotepec km 0.5, San Pablo Etla Oaxaca, C. P. 68258, Oaxaca, Oax, México
 Tel. y Fax. (01-951) 51 8 75 90 y (01-951) 51 8 76 55.; ceoaxaca@sgm.gob.mx, www.sgm.gob.mx

